

1. NOM DU PRODUIT

Adhésif à adhésion rapide de qualité supérieure pour tapis TEC^{MD} 704 (704)



2. FABRICANT

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
Tél. : 800.552.6225
Services Techniques : 800-832-9023
Télééc. : 800.952.2368
tecspecialty.com/fr-can

3. DESCRIPTION

L'Adhésif à adhésion rapide de qualité supérieure pour tapis TEC^{MD} 704 peut être employé pour l'installation de tapis et de revêtements de vinyle en feuille avec endos de fibre sur tout substrat approuvé. Il peut aussi être employé pour les installations à double encollage (tapis à sous tapis). TEC^{MD} 704 est un adhésif de qualité supérieure offrant facilité d'application ainsi qu'adhésion et prise rapides. Employer pour des installations sur du béton frais avec des taux de transfert d'humidité de jusqu'à 3,63 kg/93 m² (8 lb/1 000 pi²) par 24 heures ou une humidité relative de jusqu'à 86 %.

Avantages et caractéristiques clés

- Liaison supérieure
- Puissante adhésion initiale
- Application facile
- Utilisation intérieure seulement
- Non inflammable
- Stabilité gel/dégel
- Odeur faible
- Zéro COV

Emballage

Seaux en plastique de
3,78 L (1 gallon US)
15,13 L (4 gallon US)

Code de produit 7047235011
Code de produit 3304711311

Rendement

Déterminez la taille de la truelle recommandée selon le type de revêtement de sol. Le rendement variera selon le taux d'absorption et la taille de la truelle. Les chiffres ci-dessous sont publiés uniquement à titre informatif.

Type de revêtement de sol	Taille de truelle recommandée	Rendement approximatif
Revêtements souples en feuilles	Truelle à dents carrées 1,6 x 1,6 x 1,6 mm (¹ / ₁₆ x ¹ / ₁₆ x ¹ / ₁₆ po)	4-4,4 m ² /L (162-180 pi ² /gal US) (18-20 V ² /gal US)
Installation par collage en plein		
Tapis à endos lisse	Truelle à dents en V 2,4 x 2,4 x 2,4 mm (³ / ₃₂ x ³ / ₃₂ x ³ / ₃₂ po)	2,7-4 m ² /L (108-162 pi ² /gal US) (12-18 V ² /gal US)
Tapis avec ActionBac ^{MD} *	Truelle à dents en V 3 x 3 x 1,6 mm (¹ / ₈ x ¹ / ₈ x ¹ / ₁₆ po)	2,2-2,7 m ² /L (90-108 pi ² /gal US) (10-12 V ² /gal US)
Installation par double encollage (tapis sur sous tapis)		
Tapis à endos secondaire tissé	Truelle à dents en U 3 x 3 x 1,6 mm (¹ / ₈ x ¹ / ₈ x ¹ / ₁₆ po)	1,3-1,8 m ² /L (54-72 pi ² /gal US) (6-8 V ² /gal US)
Tapis tissé	Truelle à dents en U 3 x 3 x 1,6 mm (¹ / ₈ x ¹ / ₈ x ¹ / ₁₆ po)	0,7-1,11 m ² /L (27-45 pi ² /gal US) (3-5 V ² /gal US)

* ActionBac^{MD} est une marque de commerce déposée de Propex Inc.

Substrats intérieurs convenables

Lorsque correctement préparés, les substrats convenables comprennent :

- Contreplaqué marqué APA de catégorie pour sous-couches standard ou meilleure
- Sous-couche multiplis
- Sous-couche en fibrociment
- Béton sur, au-dessus ou en-dessous du niveau du sol
- Sous-couche de ciment Portland modifié au latex
- Terrazzo non scellé.

Préparation des substrats

Le sous-plancher doit être solide, propre, sec et de niveau. Éliminez tout scellant, graisse, saleté, composé durcisseur, peinture écaillée, etc. Clouez tous les rebords ou zones lâches du sous-plancher et poncez tous les rebords saillants. Nivelez les fissures et les creux dans le plancher avec une pâte de colmatage TEC^{MD} appropriée. Poncez jusqu'à l'obtention d'un fini lisse, puis aspirez la poussière. L'installation d'une sous-couche en contreplaqué ou en fibrociment est obligatoire sur les planchers de bois franc ou de parqueterie. Le contreplaqué doit être installé conformément avec les directives de l'American Plywood Association. Les rebords et le centre des panneaux de contreplaqué composant le sous-plancher doivent être fermement fixés.

La teneur en humidité et le pH de tout substrat de béton doivent être déterminés avant l'installation d'un revêtement de sol. Employer TEC^{MD} 704 pour des installations sur du béton frais avec des taux de transfert d'humidité de jusqu'à 3,63 kg/93 m² (8 lb/1 000 pi²) par 24 heures lorsque testé conformément à la norme ASTM F1869 ou jusqu'à une HR de 86 % lorsque testée conformément à la norme ASTM F2170. Pour le béton avec une teneur en humidité plus élevée, traitez le béton avec le Pare-vapeur pénétrant TEC^{MD} LiquiDam^{MC}. Voir la fiche technique pour plus de détails. Testez le pH à l'aide de la méthode d'essai ASTM F710. Une plage de 7-9 est obligatoire.

Entreposage

Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer les contenants ouverts.

Durée limite de stockage

Maximum d'un (1) an à compter de sa date de fabrication, dans un contenant non ouvert.

Limitations

- Pour utilisation intérieure seulement.
- Ne pas employer en présence de pression hydrostatique, d'humidité excessive ou d'alcalis.
- Le béton neuf doit avoir durci durant au moins 60-90 jours avant l'installation.
- Ne pas employer lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F).
- Ne pas employer sur une sous-couche de gypse renforcé de fibre de verre.
- Non recommandé pour l'installation de tapis avec endos de vinyle ou de revêtements de sol 100 % vinyle.
- Non recommandé pour installation directement sur un revêtement de sol souple existant.
- Résiste au gel/dégel de jusqu'à -12 °C (10 °F) pour au moins cinq cycles. Si gelé, faites revenir le produit lentement à la température ambiante et mélangez-le avant utilisation.

Avertissements

Veillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le 1-888-853-1758.

Ce feuillet de données produit fut préparé de bonne foi, fondé sur les renseignements disponibles au moment de sa publication. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TEC^{MD}, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, H.B. Fuller Construction Products Inc. ne saurait être responsable pour les conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Adhésif à adhésion rapide de qualité supérieure pour tapis TEC ^{MD} 704 (704)	
Description	
Base	Latex
État physique	Pâte molle
Couleur	Blanc cassé
Temps d'emploi	15 à 45 minutes
COV/litre de matériau	0 grammes
Stabilité gel/dégel	Résiste au gel/dégel de jusqu'à -12 °C (10 °F) pour au moins cinq cycles. Si gelé, faites revenir le produit lentement à la température ambiante et mélangez-le avant utilisation.
Entreposage	Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer les contenants ouverts.
Durée limite de stockage	Maximum d'un (1) an à compter de sa date de fabrication, dans des contenants non ouvert et convenablement rangé.

5. DIRECTIVES D'INSTALLATION

Application

Afin d'assurer l'obtention des meilleurs résultats, le revêtement de sol, la pièce et l'adhésif doivent être maintenus à au moins 16 °C (60 °F) durant 24 heures avant, durant et après l'installation. Consultez les directives d'installation du fabricant pour les instructions d'application appropriées, dont taille de truelle et rendement approximatif. TEC^{MD} 704 offre un temps d'emploi de 15 à 45 minutes, selon la taille de la truelle, la porosité du plancher, la température et le taux d'humidité. N'étendez pas plus d'adhésif que vous ne pouvez recouvrir à l'intérieur du temps d'emploi propre aux conditions ambiantes. Pour les endos secondaires très rugueux ou les endos unitaires, employez la méthode d'installation collante au toucher (laisser l'adhésif devenir collant au toucher avant d'y déposer le tapis). Employez aussi cette méthode pour l'installation d'un revêtement de sol non poreux sur un substrat non poreux. Interdisez la circulation lourde durant 24 à 48 heures suivant l'installation.

Nettoyage

Éliminez les résidus d'adhésif de la surface du revêtement de sol avec de l'eau tiède savonneuse. Le nettoyage d'adhésif sec exige l'emploi d'essence minérale.

6. DISPONIBILITÉ

Les produits d'installation de carreaux et de pierre TEC^{MD} de première qualité sont disponibles partout au pays. Pour vous procurer les produits TEC^{MD} dans votre région, veuillez communiquer avec :

Téléphone : 800-832-9002
Site web : tecspecialty.com/fr-can

7. GARANTIE LIMITÉE

Le(s) produit(s) couvert(s) par cette fiche technique de produit est (sont) vendu(s) en vertu d'une garantie limitée et de conditions associées. La compagnie H.B. Fuller Construction Products décline toute garantie expresse ou implicite de valeur marchande et de convenance à un usage particulier et tout dommage accessoire et indirect découlant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit. Pour connaître les détails de la garantie limitée, veuillez consulter le tecspecialty.com/fr-can. Pour obtenir une copie papier de la garantie limitée, veuillez communiquer avec la compagnie H.B. Fuller Construction Products en composant le 1-800-832-9023, ou envoyer une demande par écrit à l'adresse indiquée à la section 2 de cette fiche technique de produit.

8. ENTRETIEN

Sans objet

9. SERVICES TECHNIQUES

Documents techniques et de sécurité

Pour obtenir des documents techniques et de sécurité, veuillez visiter notre site Web : tecspecialty.com/fr-can.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



tecspecialty.com/fr-can