



# Sous-couche autolissante Level Set<sup>MC</sup> 200

## 1. NOM DU PRODUIT

Sous-couche autolissante TEC<sup>MD</sup> Level Set<sup>MC</sup> 200 (200)

## 2. FABRICANT

H.B. Fuller Construction Products Inc.  
1105 South Frontenac Street  
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.  
Tél. : 800.552.6225  
Services Techniques : 800-832-9023  
Télé. : 800.952.2368  
tecspecialty.com/fr-can

## 3. DESCRIPTION

Conçue pour le nivellement rapide de planchers, la sous-couche autolissante Level Set<sup>MC</sup> 200 est une sous-couche autolissante à base d'aluminates de calcium idéale pour le nivellement et le lissage de planchers avant l'installation de revêtements de sol. La sous-couche Level Set<sup>MC</sup> 200 est pour une utilisation intérieure seulement.

### Avantages et caractéristiques clés

- Excellente maniabilité pour une surface lisse
- Applications uniques de 3 à 50 mm (1/8 à 2 po) d'épaisseur
- Versable ou pompable
- Résistance élevée à la compression - 34,5 MPa (5 000 psi)
- Peut accueillir du trafic piétonnier après 3-4 heures
- Accueille des carreaux et des pierres non sensibles à l'humidité après 4 heures
- Installation de revêtement de sol sensible à l'humidité après 16-24 heures
- Contribue à l'accumulation de points de projet LEED<sup>MD</sup>
- COV 0

### Emballage

Sacs résistants à l'humidité de 22,68 kg (50 lb) Code de produit 7160743111

### Rendement

Les rendements énumérés sont approximatifs. Le rendement réel peut varier selon les conditions du substrat et l'épaisseur d'application.

Épaisseur d'application	Rendement approximatif par 22,68 kg (50 lb)
3 mm (1/8 po)	4,37 m <sup>2</sup> (47 pi <sup>2</sup> )
6 mm (1/4 po)	2,18 m <sup>2</sup> (23,5 pi <sup>2</sup> )
12 mm (1/2 po)	1,1 m <sup>2</sup> (11,8 pi <sup>2</sup> )
25 mm (1 po)	0,55 m <sup>2</sup> (5,9 pi <sup>2</sup> )
50 mm (2 po)	0,275 m <sup>2</sup> (2,95 pi <sup>2</sup> )

### Substrats convenables

Lorsque correctement préparés, les substrats convenables comprennent :

- Béton
- Ciment ou terrazzo époxyde
- Carreaux de céramique ou de carrière
- TCV (tuiles à composition vinylique)
- Panneaux d'appui cimentaires
- Contreplaqué de catégorie extérieure (avec treillis d'armature)
- Panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB) (avec treillis d'armature)
- Substrats de gypse—résistance d'adhésion minimale à la traction : 72 psi (0,5 MPa)

### Préparation du substrat

Tous les matériaux doivent être entreposés à entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F) au moins 24 heures avant l'installation. Toutes les surfaces doivent être solides et exemptes de tout contaminant qui pourrait inhiber l'adhérence, y compris huile, graisse, poussière, peinture cloquée ou écaillée, scellants, finis de plancher, produits de séchage ou autres contaminants de nature semblable. Une résistance d'adhésion minimale à la traction de 72 psi (0,5 MPa) est obligatoire. La température minimum du substrat doit être de 6 °C (43 °F) et la température de l'air doit être maintenue au-dessus de 10 °C (50 °F). NE RECOUVREZ PAS les joints de dilatation ou de contrôle existants. Faites des joints de contrôle aux endroits spécifiés. Créez un écart minimum

de 3 à 6 mm (1/8 à 1/4 po) aux endroits où la sous-couche autolissante Level Set<sup>MC</sup> 200 rencontre des murs, des colonnes et des éléments fixes en installant des bourrelets de calfeutrage de mousse auto-adhésifs ou du sable humide (aspirez le sable suivant le séchage de la sous-couche autolissante). **Les surfaces doivent être apprêtées avec de l'apprêt à usages multiples TEC<sup>MD</sup> avant l'installation du Level Set<sup>MC</sup> 200.** Consultez l'étiquette de l'apprêt pour les directives d'application. Le Level Set<sup>MC</sup> 200 peut être installé sur du béton frais contenant un taux d'HR maximum de 99 %. Pour les revêtements de sol sensibles à l'humidité, consultez les limitations d'humidité stipulées dans les spécifications du fabricant. La remédiation des conditions d'humidité excessive doit être réalisée avant l'installation du Level Set<sup>MC</sup> 200. Ce produit n'agit pas comme un pare-vapeur. Si la teneur en humidité dépasse le maximum permis par le fabricant de recouvrement de sol, un produit d'atténuation d'humidité doit être appliqué avant l'application de Level Set<sup>MC</sup> 200. Pour abaisser le taux d'émission de vapeurs d'eau à un niveau acceptable, employez le Pare-vapeur pénétrant TEC<sup>MD</sup> LiquiDam<sup>MC</sup> ou Enduit pare-vapeur d'eau TEC<sup>MD</sup> LiquiDam EZ<sup>MC</sup> (consultez la fiche technique de produit pour les détails). **Pour l'installation sur de l'adhésif existant (sauf les adhésifs collants et les adhésifs sensibles à la pression), éliminez l'adhésif en le raclant jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une mince couche transparente d'adhésif résiduel.** L'épaisseur maximale de Level Set<sup>MC</sup> 200 est 50 mm (2 po).

**Couche unique de contreplaqué de catégorie extérieure ou de panneaux à copeaux orientés (OSB) avec treillis d'armature :** Les sous-planchers de bois doivent être fermement fixés au moyen de clous à charpente ou de clous vrillés et d'adhésif. Les installations de contreplaqué de catégorie extérieure ou d'OSB (OSB Sturd-I-Floor homologué APA, Exposure 1 ou meilleur) exigent une couche unique d'une épaisseur minimum de 19 mm (3/4 po) sur des solives de jusqu'à 60 cm (24 po) c.-à-c., avec une flexion maximale de 1/360 de la portée. Conservez un écart de 3 à 6 mm (1/8 à 1/4 po) entre les feuilles de contreplaqué ou OSB. Les bords longs de sous-planchers doivent être de type à rainure et languette ou soutenus par un pontage entre les solives.

Employez des produits de préparation de surface TEC<sup>MD</sup> convenables (Enduit de parement en couches affleurantes Feather Edge, VersaPatch<sup>MC</sup>, Pâte de colmatage en profondeur à prise rapide) pour colmater toutes les ouvertures, écarts et fissures dans le plancher, et installez des digues d'arrêt afin d'empêcher toute fuite. Laissez l'apprêt sécher et former une pellicule transparente. Brochez ensuite des lattes de métal en losange galvanisé ou de plastique de 6 mm (1/4 po) sur le plancher en les chevauchant aux joints de 5 cm (2 po). Brochez le périmètre et les chevauchements à tous les 15 cm (6 po), et le corps du treillis d'armature à tous les 20 cm (8 po). Installez le TEC<sup>MD</sup> Level Set<sup>MC</sup> 200 selon le tableau d'espacement de solives ci-dessous :

Espace entre les solives (c. à c.)	Épaisseur minimum de sous-couche autolissante avec treillis d'armature sur une couche unique de sous plancher à rainure et languette de 19 mm (3/4 po) d'épaisseur	Épaisseur minimum de sous-couche autolissante avec treillis d'armature sur une couche unique de sous plancher à rainure et languette de 15 mm (5/8 po) d'épaisseur
40 cm ou moins (16 po ou moins)	9 mm (3/8")	12 mm (1/2")
50 cm ou moins (20 po ou moins)	12 mm (1/2 po)	15 mm (5/8")
60 cm ou moins (24 po ou moins)	15 mm (5/8 po)	19 mm (3/4")

### Double couche de contreplaqué de catégorie extérieure sans treillis d'armature

Le sous-plancher de contreplaqué de catégorie extérieure doit avoir une épaisseur minimum de 15 mm (5/8 po) et être fermement fixé à l'aide de clous vrillés ou à tige annelée et de l'adhésif. L'espacement maximal des solives est 40 cm (16 po) c. à c. avec une flexion maximum de 1/360 de la portée. Conservez un écart de 3 à 6 mm (1/8 à 1/4 po) entre les feuilles de contreplaqué. Les bords longs de sous-plancher doivent être de type à rainure et languette ou soutenus par un pontage entre les solives. Installez le contreplaqué de catégorie extérieure d'une épaisseur minimale de 15 mm (5/8 po) en conservant un écart de 3 mm (1/8 po) entre les feuilles. Les dispositifs de fixation de la sous-couche ne doivent pas pénétrer dans les solives. Dans le cas d'un sous-plancher à rainure et languette de 19 mm (3/4 po) d'épaisseur sur des solives espacées de 40 cm (16 po) c. à c., installez une sous-couche de contreplaqué de catégorie extérieure d'une épaisseur minimale de 12 mm (1/2 po) en conservant un écart de 3 mm (1/8 po) entre les feuilles.

Employez des produits de préparation de surface TEC<sup>MD</sup> convenables (Enduit de parement en couches affleurantes Feather Edge, VersaPatch<sup>MC</sup>, Pâte de colmatage en profondeur à prise rapide) pour colmater toutes les ouvertures, écarts et fissures dans le plancher, et installez des digues d'arrêt afin d'empêcher toute fuite. Apprêtez le plancher. Laissez l'apprêt former une pellicule sèche transparente. Conservez une épaisseur minimale de TEC<sup>MD</sup> Level Set<sup>MC</sup> 200 de 9 mm (3/8 po).

**Systèmes à chauffage rayonnant :** Pour les installations sur systèmes à chauffage rayonnant, toujours apprêter le substrat avant d'y installer les composants du système de chauffage. Le système de chauffage doit être désactivé 2 jours avant l'installation et doit demeurer désactivé pendant 7 jours après.

*Systèmes à fils électriques installés sur le substrat* – Le Level Set<sup>MC</sup> 200 peut être employé conjointement avec des systèmes à fils électriques installés sur du béton, des sous-planchers à couche unique de contreplaqué / OSB avec treillis d'armature en plastique, ou à double couche de contreplaqué sans treillis d'armature. Respectez les exigences pour chaque substrat décrit ci-dessus et conservez une épaisseur minimum de 6 mm (¼ po) de sous-couche autolissante par-dessus les fils.

*Systèmes à nappes chauffantes installés sur le substrat* – La configuration des systèmes à nappes chauffantes peut varier selon le fabricant du système. Communiquez avec le fabricant du système pour obtenir les directives d'installation.

*Systèmes hydroniques installés sur le substrat* – Le Level Set<sup>MC</sup> 200 peut être employé conjointement avec des systèmes hydroniques installés sur du béton ou des sous-planchers à couche unique de contreplaqué / OSB avec treillis d'armature. Respectez les exigences pour chaque substrat décrit ci-dessus et conservez une épaisseur minimum de 12 mm (½ po) de sous-couche autolissante par-dessus les tubes de chauffage (selon le diamètre des tubes, deux coulées de sous-couche autolissante peuvent être nécessaires). Dans le cas d'installation de carreaux de céramique sur des systèmes hydroniques, nous recommandons l'installation d'une membrane de pontage de fissures sur la sous-couche autolissante.

*Systèmes hydroniques intégrés dans un substrat de béton* – Respecter les exigences stipulées ci-dessus pour les installations sur substrats de béton et conserver une épaisseur de béton de 19 mm (¾ po) par-dessus les tubes de chauffage intégrés. Dans le cas d'installation de carreaux de céramique sur des systèmes hydroniques, nous recommandons l'installation d'une membrane de pontage de fissures sur la sous-couche autolissante.

**Substrats de métal :** Les substrats de métal convenables comprennent l'acier non galvanisé, l'acier inoxydable, le cuivre, l'aluminium et le plomb. Les substrats de métal doivent être entièrement soutenus, fermement fixés et rigides, sans flexion ou vibrations. En plus des contaminants de surface généraux énumérés ci-dessus, les surfaces de métal doivent être exemptes de rouille et de corrosion. Éliminez la rouille ou la corrosion par nettoyage au jet de sable, avec une brosse métallique ou à l'aide d'un autre moyen mécanique. Afin d'éviter la rouille sur l'acier nu, apprêtez avec l'Apprêt à usages multiples TEC<sup>MD</sup> immédiatement après le nettoyage de la surface.

### Entreposage

Entreposez dans un endroit frais et sec, à l'écart de l'ensoleillement direct. Ne pas entreposer des récipients ouverts.

### Durée limite de stockage

Maximum d'un an à compter de la date de fabrication, dans un emballage non ouvert.

### Limitations

- Pour utilisation intérieure seulement.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 °C (50 °F).
- Ne pas utiliser sous des conditions de pression hydrostatique ou d'humidité excessive.
- Ne pas appliquer sur du béton verni, du parquet en lames, des panneaux durs trempés (p. ex. Masonite), des panneaux de particules ou du contreplaqué de lauan.
- La sous-couche Level Set<sup>MC</sup> 200 n'est pas une couche d'usure et doit être protégée contre la circulation des corps de métier de construction jusqu'à l'installation du revêtement de sol final. Interdire le glissement direct de tout objet métallique lourd ou tranchant sur la surface de Level Set<sup>MC</sup> 200.

### Avertissements

Veillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le 1-888-853-1758.

Cette fiche technique de produit fut préparée de bonne foi, selon les renseignements disponibles au moment de sa publication. Elle est conçue pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TEC<sup>MD</sup>, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, H.B. Fuller Construction Products Inc. ne saurait être tenue responsable des conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

Sous-couche autolissante Level Set <sup>MC</sup> 200 (200)	
Description	Résultats-typiques
Résistance à la compression après 28 jours	>37,92 MPa (5 500 psi)
Résistance à la flexion après 28 jours	>7,58 MPa (1 100 psi)
Rétrécissement après 28 jours	<0,07 %

Supérieure à : > Supérieur ou égal à : ≥ Inférieur à : < Inférieur ou égal à : ≤

## Propriétés physiques

Description	
État physique	Poudre sèche
Couleur	Gris
Temps d'emploi	25-35 minutes
Peut accueillir du trafic piétonnier	2-3 heures
Installation du revêtement de sol	Carreaux : 3-4 heures Sensible à l'humidité : 16-24 heures
Débit (ASTM C1708)	12,7-15,2 cm (5-6 po)
Entreposage	Entreposez dans un endroit frais et sec, à l'écart de l'ensoleillement direct. Ne pas entreposer des récipients ouverts.
Durée limite de stockage	Maximum d'un an à compter de la date de fabrication, dans un emballage non ouvert correctement entreposé.

## 5. DIRECTIVES D'INSTALLATION

### Mélangeage

**Pour le mélange en baril :** Mélangez deux sacs de Level Set<sup>MC</sup> 200 à la fois. Versez 5,2 L (5,5 ptes US) d'eau potable propre et fraîche dans un récipient de 76 à 95 L (20 à 25 gal US) pour CHAQUE sac de 22,68 kg (50 lb). Versez ensuite le Level Set<sup>MC</sup> 200 tout en mélangeant à pleine vitesse à l'aide d'une lame de type batteur à oeufs fixée à une perceuse à service intense ½ po (12 mm) (min. 650 tr/min). Ne rajoutez pas d'eau. Mélangez pendant au moins 2 minutes jusqu'à l'obtention d'une consistance onctueuse, sans rajouter d'eau. Évitez d'ajouter trop d'eau, de trop mélanger ou de monter et descendre le mélangeur pendant le mélangeage, car ceci incorporera de l'air, affaiblira le mélange et peut provoquer du fissurage ou du persillage. La formation d'une pellicule blanche à la surface confirme la présence de trop d'eau. Afin de maintenir la progression de la tâche, nous vous recommandons d'employer simultanément deux tambours malaxeurs. Ceci permettra de vider un récipient à mélanger pendant que l'autre prépare du mélange.

**Pour les applications au moyen d'un système de pompage :** La sous-couche Level Set<sup>MC</sup> 200 peut être mécaniquement mélangée à l'aide d'un mélangeur en continu et d'une pompe en ligne ou d'un mélangeur en discontinu et d'une pompe en utilisant 5,2 L (5,5 ptes US) d'eau potable fraîche propre pour CHAQUE sac de 22,68 kg (50 lb) de poudre. Pour les mélangeurs en ligne, la longueur minimale nécessaire du boyau est 30,5 m (100 pi). Pour les installations horizontales de plus de 91,4 m (300 pi) et les installations verticales supérieures à 12,2 m (40 pi), communiquez avec le service technique TEC<sup>MD</sup> au 1 800 832-9023.

Avant de débiter, confirmez que le mélangeur et les pompes sont entièrement propres et en bon état de fonctionnement. Consultez les directives du fabricant pour les recommandations particulières d'entretien et de nettoyage. Avant l'installation de la sous-couche Level Set<sup>MC</sup> 200, réglez la pompe afin d'assurer le mélangeage approprié et la distribution uniforme de sable dans l'ensemble du mélange. N'ajoutez pas trop d'eau, car ceci réduira la force et peut provoquer du craquelage ou des trous d'épingle. Afin d'éviter tout démixage et eau excessive durant l'installation, il se peut que vous deviez rajuster les volumes d'eau. Vérifiez la consistance du produit afin d'assurer la distribution uniforme des agrégats durant le pompage. Les conditions qui peuvent influencer le rendement général sont, mais non de façon limitative, la longueur du boyau, la température de l'eau, la pression d'eau, le substrat, la température ambiante et la température de la poudre. Installez un tamis à mailles sur l'extrémité du boyau afin de capturer toute matière étrangère ou non mélangée. Avant l'installation, testez toujours la pompe avec la longueur de boyau maximum et aux conditions réelles afin d'assurer l'obtention de l'installation et de l'aspect appropriés. Testez périodiquement le matériau provenant de la pompe afin d'assurer la conformité du mélange et du débit avant de poursuivre l'installation générale.

REMARQUE : Pour les installations qui emploient un système à pompe, veuillez communiquer avec les services techniques TEC<sup>MD</sup>.

### Application

Appliquez lorsque la température de l'air se situe à entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F) pendant 24 heures suivant l'application. Fermez toutes les fenêtres, portes et bouches de CVCA afin de minimiser la circulation d'air. Séparez les surfaces afin de permettre une application continue sans joints de reprise. Versez ou pompez le Level Set<sup>MC</sup> 200 mélangé sur le plancher et étendez-le avec un râteau à ariser, puis lissez ensuite le matériau avec un lisseur de surface. Portez des chaussures à crampons afin d'éviter de laisser des marques. Afin d'éviter la formation de saillies entre les lots, employez un lisseur et étendez en bandes étroites. Les meilleurs résultats sont obtenus au moyen d'un débit humide continu durant l'ensemble du coulage. Le Level Set<sup>MC</sup> 200 offre un temps d'emploi de 25 à 35 minutes à 21 °C (70 °F). La température et l'humidité affecteront le débit, le temps d'emploi et le temps de séchage.

**Épaisseur accrue :** Pour les installations de 5 à 12,7 cm (2 à 5 po) d'épaisseur, vous pouvez rajouter 6,8 kg (15 lb) de gravillon propre et lavé de 9 mm (¾ po) par sac de

22,68 kg (50 lb) de sous-couche Level Set<sup>MC</sup> 200. Si l'agrégat est humide, un volume moindre d'eau devra être employé afin de ne pas rajouter trop d'eau à la sous-couche Level Set<sup>MC</sup> 200. Mélangez d'abord avec de l'eau, rajoutez ensuite 6,8 kg (15 lb) d'agrégat par sac de 22,68 kg (50 lb) de Level Set<sup>MC</sup> 200, mélangez jusqu'à ce que l'agrégat soit entièrement enduit, puis versez. Le rajout d'agrégat réduira la maniabilité, et l'obtention d'une surface lisse pourrait exiger l'installation d'une couche de finition. Laissez sécher la couche avec agrégat, généralement 16-18 heures.

En cas d'installation d'une couche de finition, apprêtez la surface avec de l'Apprêt à usages multiples TEC<sup>MD</sup> mélangé dans une proportion 1:1 avec de l'eau potable, conformément aux directives d'apprêtage qui figurent dans la fiche technique de l'Apprêt à usages multiples TEC<sup>MD</sup>. La sous-couche Level Set<sup>MC</sup> 200 peut être installée dès que l'apprêt est sec. Les coulages multiples peuvent produire du dégazage. Si une couche de finition s'avère nécessaire, veuillez communiquer avec les services techniques TEC<sup>MD</sup>.

REMARQUE : Lorsque la sous-couche Level Set<sup>MC</sup> 200 doit accueillir l'installation de vinyle, de bois ou d'autres types de revêtement de sol, les exigences du fabricant du revêtement de sol relativement aux, mais non de façon limitative, niveaux d'humidité doivent être suivies.

### Durcissement

Protéger contre le séchage excessif dû à la température, la circulation d'air et l'ensoleillement direct. Si possible, éteindre tous les systèmes CVCA pendant 24 heures suivant l'installation. L'emploi du procédé de durcissement dit « cuisson humide » ou de composés durcisseurs est contre-indiqué.

REMARQUE : La sous-couche Level Set<sup>MC</sup> 200 n'est pas une couche d'usure et doit être protégée contre la circulation des corps de métier de construction jusqu'à l'installation du revêtement de sol final.

### Nettoyage

Nettoyez les outils, les mains et l'équipement avec de l'eau tiède savonneuse avant que le matériau ne sèche.

## 6. DISPONIBILITÉ

Les produits d'installation de carreaux et de pierre TEC<sup>MD</sup> de première qualité sont disponibles partout au pays. Pour vous procurer les produits TEC<sup>MD</sup> dans votre région, veuillez communiquer par :

Téléphone : 800-832-9002

Site web : [tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can)

## 7. GARANTIE LIMITÉE

Le(s) produit(s) couvert(s) par cette fiche technique de produit est (sont) vendu(s) en vertu d'une garantie limitée et de conditions associées. **La compagnie H.B. Fuller Construction Products décline toute garantie expresse ou implicite de valeur marchande et de convenance à un usage particulier et tout dommage accessoire et indirect découlant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit.** Pour connaître les détails de la garantie limitée, veuillez consulter le [tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can). Pour obtenir une copie papier de la garantie limitée, veuillez communiquer avec la compagnie H.B. Fuller Construction Products en composant le 1-800-832-9023, ou envoyer une demande par écrit à l'adresse indiquée à la section 2 de cette fiche technique de produit.

## 8. ENTRETIEN

Sans objet

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Documents techniques et de sécurité

Pour obtenir des documents techniques et de sécurité, veuillez visiter notre site Web : [tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can).

## 10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Divisions 3 et 9



Conforme aux normes du LEED v4 – Intérieur à faible émission.  
Conforme avec la méthode normalisée (CDPH) v. 1.2 Émissions de COV.



[tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can)

©Copyright 2020 H.B. Fuller Construction Products Inc.

TEC<sup>MD</sup>, TEC<sup>MD</sup> logo, Level Set<sup>MC</sup>, LiquiDam<sup>MC</sup>, LiquiDam EZ<sup>MC</sup> et VersaPatch<sup>MC</sup> sont des marques déposées, propriétés de H.B. Fuller Construction Products Inc.

LEED<sup>MD</sup> est une marque de commerce déposée de l'U.S. Green Building Council.



DS200FR R0820-20