



# Mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands carreaux

## 1. NOM DU PRODUIT

Mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands carreaux TEC<sup>MD</sup> (386/387)

## 2. FABRICANT

H.B. Fuller Construction Products Inc.  
1105 South Frontenac Street  
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.  
Tél. : 800.552.6225  
Services Techniques : 800-832-9023  
Télééc. : 800.952.2368  
tecspecialty.com/fr-can

## 3. DESCRIPTION

Le Mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands carreaux TEC<sup>MD</sup> est un mortier haute performance, modifié par polymères, plein contact (surface intégrale) pour l'installation de carreaux de céramique, de porcelaine et de pierre naturelle. Il est idéal pour utilisation comme mortier à lit moyen pour les carreaux lourds et de grand format (épaisseur maximale de mortier, 19 mm [<sup>3</sup>/<sub>4</sub> po] suivant la pose des carreaux) installés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut aussi être utilisé pour les installations en couche mince standards. Utilisé sous forme de lit moyen, il réduit de manière notable la nécessité d'étendre du mortier sur les carreaux. Il offre également un temps d'emploi prolongé et résiste au glissement et à l'affaissement dans les installations sur les murs et les planchers.

### Avantages et caractéristiques clés

- Formule à durcissement rapide - prêt pour le jointoiment en 3-4 heures
- Application couche mince ou lit moyen
- Idéal pour utilisation avec des carreaux lourds et de grand format
- Approuvé pour la prise et le revêtement de carreaux sur les membranes de désolidarisation
- Résiste au glissement pour les installations murales et à l'affaissement pour les installations au sol
- Temps d'emploi prolongé
- La consistance onctueuse uniforme du mélange facilite l'application
- Transfert supérieur - pleine couverture avec un minimum d'effort
- Utilisation intérieure/extérieure
- Dépasse les exigences des normes ANSI A118.4TF et A118.11
- Zéro COV
- Contient des matériaux recyclés\*

\* La formule grise contient 5 % de matériaux recyclés pré-consommateur. La formule blanche contient 5 % de matériaux recyclés post-consommateur.

### Emballage

Sacs en plastique de 18,14 kg (40 lb)

Gris

Code de produit 15035872

Blanc

Code de produit 15035871

### Rendement

Le rendement variera selon l'état du substrat. La taille de truelle exigée variera selon la dimension et le type des carreaux, et la planéité du substrat. Sélectionnez une taille de truelle qui assurera une couverture intégrale. Les chiffres ci-dessous sont publiés uniquement à titre informatif.

| Taille de truelle  | Rendement approximatif par 18,14 kg (40 lb)         |
|--|---|
| Truelle à dents carrées<br>6 x 6 x 6 mm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)      | 8,4-9,5 m <sup>2</sup><br>(91-102 pi <sup>2</sup> ) |
| Truelle à dents carrées<br>6 x 9 x 6 mm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)      | 7,0-7,9 m <sup>2</sup><br>(75-85 pi <sup>2</sup> )  |
| Truelle à dents carrées<br>9 x 9 x 9 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)      | 5,6-6,3 m <sup>2</sup><br>(60-68 pi <sup>2</sup> )  |
| Truelle à dents carrées<br>12 x 12 x 12 mm ( <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)   | 4,2-4,7 m <sup>2</sup><br>(45-51 pi <sup>2</sup> )  |
| Truelle à dents arrondies<br>19 x 14 x 9 mm ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x <sup>9</sup> / <sub>16</sub> x <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) | 2,8-3,2 m <sup>2</sup><br>(30-34 pi <sup>2</sup> )  |

### Substrats convenables

Lorsque correctement préparés, les substrats convenables comprennent :

- Béton durci, lits de mortier durcis, briques et maçonnerie (installations intérieure ou extérieure)
- Contreplaqué marqué APA de catégorie Exposition 1 [catégorie pour sous-couches ou meilleure; deux couches, au moins 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> po (28 mm) d'épaisseur totale pour solives de 40 cm (16 po) centre à centre, planchers intérieurs seulement]
- Panneaux de plâtre (murs intérieurs secs seulement)
- Panneaux de plâtre hydrofuges (c.-à-d. : murs intérieurs seulement, uniquement imperméables au contact intermittent de l'eau)
- Panneaux d'appui cimentaires (PAC) ou en fibre de verre
- Carreaux de céramique et pierre naturelle existants, à condition d'être bien collés sur un substrat approuvé.
- Tuiles de vinyle composé (TVC), carreaux d'asphalte, linoléum ou revêtement de vinyle en feuille non coussiné, à condition qu'il n'existe qu'une seule couche, bien collée à un substrat approuvé et correctement préparé.
- Résidu d'adhésif (sauf adhésif collant au toucher ou sensible à la pression) Éliminez l'adhésif à l'aide de moyens mécaniques de manière à exposer au moins 80 % de la surface du béton. Des petits résidus d'adhésif parsemés et la présence de taches brunes en surface sont acceptables.
- Membranes de désolidarisation

*Certains fabricants de membranes de désolidarisation indiquent qu'une sous-couche de gypse et les panneaux OSB sont substrats appropriés pour leurs membranes de désolidarisation. H.B. Fuller Construction Products Inc. (« HBF-CP ») ne recommande pas l'application directe du mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands carreaux sur aucun de ces matériaux. L'Apprêt à usages multiples TEC<sup>MD</sup> doit être appliqué directement sur la sous-couche de gypse ou le panneau OSB avant d'appliquer le mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands carreaux pour coller la membrane de désolidarisation. Veuillez consulter la fiche signalétique de L'Apprêt à usages multiples pour lire les instructions d'application et les taux de dilutions.*

### Préparation des substrats

Tous les substrats doivent être secs et solides, et présenter une déflexion maximale conforme aux normes de l'industrie de <sup>1</sup>/<sub>360</sub> pour les installations de carreaux de céramique, et de <sup>1</sup>/<sub>720</sub> pour les installations de pierre naturelle; et être libres d'huile, de graisse, de poussière, de peinture, de scellants ou de produits de cure du béton. Tous les contaminants doivent être éliminés avant l'installation du carrelage. Les saillies de la surface et la glaçure des carreaux devront être éliminées par sablage, grattage ou scarification. Éliminez toute la poussière résultante à l'aide d'un aspirateur.

### Remarques :

En raison des risques de santé potentiels liés à la respiration de la poussière, les tuiles vinyle-amiante ou les substrats contenant de l'amiante ne doivent être ni sablés, entaillés ou scarifiés. Tout substrat contenant de l'amiante doit être traité en conformité avec les règlements existants d'Environnement Canada (de l'EPA, aux États-Unis). Communiquez avec le bureau d'Environnement Canada de votre localité.

Le carrelage doit prévoir des joints de dilatation au-dessus de tous les joints de construction, de contrôle ou de dilatation dans le substrat et à la rencontre de matériaux d'appui différents. Respectez les exigences de la norme ANSI A108.01 Section 3,7 pour joints de dilatation.

La variation maximale pour l'ensemble des substrats ne dépassera pas 6 mm sur 3 m (<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po sur 10 pi) et 1,6 mm sur 0,3 m (<sup>1</sup>/<sub>16</sub> po sur 1 pi) du niveau désiré. Pour les grandes surfaces intérieures hors-niveau employez la Sous-couche autolissante de première qualité TEC<sup>MD</sup> EZ Level<sup>MC</sup>. Pour les surfaces extérieures ou des plus petites surfaces de substrat rugueux inégal, appliquez une couche éraflée de Mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands carreaux TEC<sup>MD</sup> de jusqu'à 6 mm (<sup>1</sup>/<sub>4</sub> po) d'épaisseur. Laissez-la durcir jusqu'à pouvoir accueillir du trafic avant d'y appliquer la couche de mortier de liaison.

### Entreposage

Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer les contenants ouverts.

### Durée limite de stockage

Maximum d'un (1) an à compter de sa date de fabrication, dans un contenant non ouvert.

# Mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands carreaux TEC<sup>MD</sup> ————— Fiche technique

## Limitations

- N'appliquer que lorsque la température se situe entre 4-35 °C (40-95 °F).
- Ne pas employer avec le marbre vert ou d'autres carreaux de pierre sensibles à l'humidité; employez le Coulis et mortier époxy TEC<sup>MD</sup> AccuColor EFX<sup>MC</sup>.
- Pour le marbre lié à la résine, consultez le bulletin technique TEC<sup>MD</sup> « Installation Of Resin Backed Stone Tiles (installation de carreaux de pierre naturelle liées à la résine) » publié sur le site [tecspecialty.com](http://tecspecialty.com).
- Pour installer des carreaux de marbre non vert, employez le Mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands carreaux TEC<sup>MD</sup> blanc.
- Non conçu pour utilisation sur le caoutchouc, le planchéage, les panneaux à copeaux orientés (OSB), les panneaux de particules ou les panneaux de lauan.
- Pour le contreplaqué CDX, employez le mortier TEC<sup>MD</sup> Super Flex<sup>MC</sup> ou l'Additif à émulsion d'acrylique pour mortier TEC<sup>MD</sup> XtraFlex<sup>MC</sup> avec le Mortier pour pose simplifiée TEC<sup>MD</sup> Full Set Plus<sup>MC</sup>.

- La température de la surface à recevoir doit demeurer supérieure à 4 °C (40 °F) durant 72 heures.
- Certains carreaux de pierre naturelle peuvent être affectés par des taches ou des résidus de mortier. Testez le produit sur un endroit à l'écart avant de l'employer afin d'en déterminer la convenance.

## Avertissements

Veillez lire toute l'information d'avertissement imprimée sur l'emballage du produit avant son emploi. Pour des renseignements sur les urgences médicales, veuillez composer le 1-888-853-1758.

Cette fiche technique de produit fut préparée de bonne foi, selon les renseignements disponibles au moment de sa publication. Elle est conçue pour offrir aux utilisateurs des consignes sur l'emploi et l'application appropriés du/des produit(s) de marque TEC<sup>MD</sup>, à des conditions environnementales et de travail normales. Chaque projet étant différent, H.B. Fuller Construction Products Inc. ne saurait être tenue responsable des conséquences découlant de telles conditions, ou de conditions imprévues.

## Norme applicable

Dépasse les exigences des normes ANSI A118.4F et A118.11  
ISO 13007: Classification C2TP1

| Mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands carreaux TEC <sup>MD</sup> (386/387) |   |         |                          |                                     |                     |
|---|---|---------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Norme ANSI  | Test  | Article | Durée/conditions de test | Exigences des normes ANSI           | Résultats habituels |
| A118.11   | Résistance au cisaillement - carreau de carrière    | 4.1.2   | 28 jours contreplaqué    | >150 psi (10,5 kg/cm <sup>2</sup> ) | 220                 |
| A118.4  | Résistance au cisaillement - carreau muraux glacés  | 7.1.2   | 7 jours                  | >300 psi (2,07 MPa)                 | 430                 |
|   | Résistance au cisaillement - mosaïque de porcelaine | 7.2.5   | 28 jours                 | >200 psi (1,38 MPa)                 | 330                 |
|   | Résistance au cisaillement - carreau de carrière    | 7.3.2   | 28 jours                 | 150 psi (1,03 MPa)                  | 385                 |
| A118.4E   | Temps ouvert  | 5.3.6   | 10 minutes               | 75 psi (0,5 MPa) à 10 minutes       | 415                 |

Supérieure à : >    Supérieur ou égal à : ≥    Inférieur à : <    Inférieur ou égal à : ≤

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés physiques

| Description   |  |
|---|--|
| État physique   | Poudre sèche   |
| Couleur   | Offert en blanc et en gris   |
| Durée d'emploi  | 50 minutes   |
| Durcissement initial [à 22 °C (72 °F)]                | 3 à 4 heures   |
| Durcissement final                                    | 21 jours   |
| Classification de circulation piétonnière (ASTM C627) | Résidentielle à commerciale extra lourde (selon le substrat)   |
| Entreposage   | Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer les contenants ouverts.                                 |
| Durée limite de stockage                              | Maximum d'un (1) an à compter de sa date de fabrication, dans un contenant non ouvert et convenablement rangé. |

## 5. DIRECTIVES D'INSTALLATION

### Mélangeage

Afin d'assurer l'obtention des meilleurs résultats, le carrelage, les substrats, la pièce et l'adhésif doivent être maintenus à entre 10-21 °C (55-90 °F) durant 24 heures avant et 48 heures après l'installation. Dans un contenant à mélanger propre, ajoutez du Mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands carreaux TEC<sup>MD</sup> à de l'eau propre et fraîche selon les proportions spécifiées dans le tableau.

| Application                          | Eau                                |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Applications en lit moyen ou murales | 5,6 à 6,1 L (6 à 6,5 pintes US)    |
| Applications en couche mince au sol  | 6,1 à 6,4 L (6,5 à 6,75 pintes US) |

Versez de l'eau propre et fraîche dans un contenant à mélanger propre. Ajoutez 1/2 sac de Mortier de qualité supérieure à prise rapide pour grands carreaux TEC<sup>MD</sup> et mélangez jusqu'à l'absorption complète de la poudre. Ajoutez le restant du contenu du sac et mélangez jusqu'à l'absorption de la poudre. Prenez garde de ne pas ajouter trop d'eau. Le processus de mélangeage réduira la consistance. Mélangez le tout pendant deux (2) minutes, jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et crémeuse. Évitez d'aspirer la poussière, ainsi que tout contact avec les yeux et la peau. Ne mélangez pas à haute vitesse (300 tr/min maximum) afin d'éviter la création de bulles d'air.

### Application

Étendez le mortier à l'aide du côté plat d'une truelle afin de favoriser un meilleur contact avec le substrat, puis repassez dans un (1) sens avec le côté denté de la truelle. Limitez l'application à une surface que vous pouvez terminer de carreler pendant que le produit est encore collant (typiquement environ 10-15 minutes). Pressez les carreaux dans le mortier, puis poussez dans une direction perpendiculaire aux saillies formées par la truelle afin de maximiser la couverture. Appliquez une couche de mortier assez épaisse pour assurer un contact intégral (aucun creux) entre le mortier et le carreau lors du positionnement du carreau. En raison d'irrégularités dans le substrat, il pourrait être nécessaire d'appliquer du mortier à l'endos des grands carreaux afin d'obtenir une couverture complète et un soutien ferme. Retirez systématiquement un carreau afin de confirmer la couverture appropriée. Laissez une largeur de joint équivalente à 2/3 de l'épaisseur des carreaux pour l'application du coulis. Le temps d'emploi et le délai de réglage manuel des carreaux peuvent varier selon les conditions du chantier. Remuez occasionnellement durant l'utilisation afin de maintenir la consistance onctueuse uniforme du produit. **N'ajoutez pas d'eau supplémentaire.**

### Nettoyage

Nettoyez les outils, vos mains et le matériau excédentaire de la surface des carreaux, pendant que le mortier est encore frais, avec de l'eau tiède savonneuse.

### Coulis/durcissement

L'application du coulis peut être exécutée lorsque la prise du carrelage est ferme, typiquement entre 3 et 4 heures suivant la fin de l'installation. Toute circulation sur le carrelage doit être interdite avant l'installation du coulis. Les températures froides ou un taux élevé d'humidité peuvent prolonger les durées de durcissement, les durées de travail et la durée de vie en pot. Les températures chaudes ou les taux d'humidité bas peuvent diminuer les durées de durcissement, les durées de travail et la durée de vie en pot. Il se peut que les carreaux non vitrifiés doivent être scellés avant l'application de coulis afin d'éviter toute décoloration. L'emploi des coulis de marque TEC<sup>MD</sup> est fortement recommandé.

## 6. DISPONIBILITÉ

Les produits d'installation de carreaux et de pierre TEC<sup>MD</sup> de première qualité sont disponibles partout au pays. Pour vous procurer les produits TEC<sup>MD</sup> dans votre région, veuillez communiquer par :

Téléphone : 800-832-9002

Site web : [tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can)

## 7. GARANTIE LIMITÉE

Le(s) produit(s) couvert(s) par cette fiche technique de produit est (sont) vendu(s) en vertu d'une garantie limitée et de conditions associées. **La compagnie H.B. Fuller Construction Products décline toute garantie expresse ou implicite de valeur marchande et de convenance à un usage particulier et tout dommage accessoire et indirect découlant de la vente, de l'achat ou de l'utilisation de ce produit.** Pour connaître les détails de la garantie limitée, veuillez consulter le [tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can). Pour obtenir une copie papier de la garantie limitée, veuillez communiquer avec la compagnie H.B. Fuller Construction Products en composant le 1-800-832-9023, ou envoyer une demande par écrit à l'adresse indiquée à la section 2 de cette fiche technique de produit.

## 8. ENTRETIEN

Sans objet

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Documents techniques et de sécurité

Pour obtenir des documents techniques et de sécurité, veuillez visiter notre site Web : [tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can).

## 10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



Pour en savoir davantage, visitez le site Web au [tecspecialty.com/fr-can](http://tecspecialty.com/fr-can)



H.B. Fuller Construction Products Inc. | 1105 South Frontenac Street Aurora, IL 60504-6451



@TECInstallationSystems



tecinstallationsystems



TECInstallationSystems



TEC Installation Systems